

产品出厂检测报告

| | | | |
|--|--------|-----------|--------------|
| 类别：泡棉双面胶 | | 型号：S501 | |
| 胶带组成 | 离型剂 | 基材:泡棉 EVA | 热熔胶 |
| 性能指标： | | | |
| 指标 | 单位 | 标准 | 检测标准 |
| 厚度 | μm | 120±5% | GB/7125-1999 |
| 初粘性（滚球法） | 钢球号 | ≥10 | GB/4852-2002 |
| 180°剥离强度（对不锈钢板） | N/IN | ≥18 | GB/2792-1998 |
| 特性：使用新型环保发泡塑料发泡材料,具有良好的缓冲，抗震，隔热，防潮 | | | |
| 用途：适用于不规则表面，汽车工业，如门密封，踏板，金属铭牌 | | | |
| 颜色：白/黄/绿 | | | |
| 运输及储存： ● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温 ● 在温度 20℃-30℃，湿度 50%-70% 条件下，保质期为 12 个月 | | | |
| 使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染，勿将布基胶带放置与高温，或者太阳的地方曝晒或者放置于水中 | | | |
| 其他：符合欧盟 RoHS 指令要求 | | | |
| 备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。 | | | |
| 编制：陈足照 | 审核：许金章 | 批准：刘忠建 | |
| 发行日期：2017-03-31 | | 版本：QM-JS | |